

涤纶经编土工格栅采用化学纤维通过高强模具生产加工，采用经编定向结构形成牢固点。产品具有耐低温，高拉伸，撕裂强度高，与土和碎石镶嵌力强。主要应用于加强铁路和公路软土地基。

| 性能规格 | 单位 | PET 20-20 | PET 30-30 | PET 40-40 | PET 50-50 | PET 80-80 | PET 100-100 | PET 600-600 |
|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 断裂强力 纵向 | ≥KN/m | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 600 |
| 断裂强力 横向 | ≥KN/m | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 600 |
| 断裂伸长率 | ≤% | 13 | | | | | | |
| 网格尺寸 (mm) | mm | 12.7×12.7 | | | 25.4×25.4 | | | |
| 幅宽(m) | m | 1—6 | 1—6 | 1—6 | 1—6 | 1—6 | 1—6 | 1—6 |

以上数值均为平均值，数据来自内部测试实验室，国家测试机构和国际测试机构。GEO-LINK 保留数据更改权和最终解释权。责任排除：本出版物不应被解释为工程建议。尽管本报告所载的信息准确无误，但 GEO-LINK 不保证其准确性或完整性。GEO-LINK 为其产品提供的唯一保修在我们的产品测试报告中随附我们的产品或 GEO-LINK 和客户可能同意的其他书面保证。GEO-LINK 明确拒绝所有其他明示或暗示的保证，包括未经 GEO-LINK 和客户同意。GEO-LINK 明确拒绝明示或暗示的所有其他保证，包括但不限于适销性或适用于特定目的的担保，或从提供样品，交易或使用贸易的过程中提高



大连吉尔林克土工合成材料有限公司

地址：辽宁省大连市甘井子区由家村东南山工业园 8888-1 邮编：116039

电话：+86-(0)411 6600 7883 传真：+86-(0)411 6600 7882

网址：www.geo-textile.com 邮箱：info@geo-textile.com

